

NIEUW

Gyproc Royal

Licht verwerkbare handgips



- Lange kuitijd
- Vanaf 5 mm laagdikte toepasbaar
- Lichte verwerking
- Fantastisch glad te pleisteren

NIEUW

Gyproc Royal

Licht verwerkbare handgips



Gyproc Royal is een zeer licht te verwerken stukadoersgips en wordt handmatig aangebracht. De gips is ook machinaal te verwerken. Het product heeft een lange kuitijd en droogt gelijkmatig op.

Gyproc Royal is fantastisch glad te pleisteren en geeft een mooi wit eindresultaat. Een ideale ondergrond voor alle gangbare afwerksystemen.

TOEPASSING

Toepassingsgebied	Binnenmuren en plafonds
Ondergronden	Alle traditionele steenachtige ondergronden, evenals beton, cellenbeton, gipsblokken en gipsplaten.
Aanbevolen laagdikte	> 5 mm. Stucplaten minimaal 8 mm.

TECHNISCHE KENMERKEN

Hardheid	> 65 shore C
Drukbestendigheid	6 N/mm ²
Gemiddeld verbruik	Ca. 4 kg per m ² bij 5 mm laagdikte
Reactie bij brand	A1, onbrandbaar
CE-label	EN 13279-1 - B4/20/2

VERWERKING

Verwerkingstemperatuur	> 5°C
Eisen aan ondergrond	Stabiel, droog, stof-, vet- en vorstvrij
Voorbehandeling	Sterk en onregelmatig zuigende ondergronden met Gyproc Grondeer. Gladde, niet-zuigende ondergronden met Gyproc (Spuut)Kontakt, met uitzondering van Gyproc Stucplaten.
Mengverhouding	Ca. 17,5 liter water op 25 kg gips
Rendement	Ca. 6,25 m ² per zak (bij 5 mm laagdikte)
Kuitijd	Ca. 45 minuten
Totale verwerkingstijd	Handmatige verwerking 3 uur. Machinale verwerking 3 uur en 30 minuten.
Droogtijd	1 dag per aangebrachte mm gips

VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	Papieren zak, 25 kg
Pallet	45 zakken met beschermhoes per pallet
Opslag	Droog en vorstvrij bewaren
Houdbaarheid	Minimaal 6 maanden houdbaar vanaf productiedatum, mits in gesloten originele verpakking bewaard.
EAN-code	3496252014792
DoP-nummer	PEM601


SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73
4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: info@gyproc.nl
www.gyproc.nl/royal